


**TAPPI FILETTATI IN POLIAMMIDE PA6**

**Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423**

Tipo Grigio Chiaro	P	Ø A (mm)	C (mm)	Imballo
1053M12	M12X1,5	15	6	100
1053M16	M16X1,5	20	6	100
1053M20	M20X1,5	25	7	100
1053M25	M25X1,5	30	7	100
1053M32	M32X1,5	37	9	50
1053M40	M40X1,5	47	9	30
1053M50	M50X1,5	58	10	20
1053M63	M63X1,5	72	12	10

Disponibili anche NERO: aggiungere N dopo il Tipo

**Passo Pg DIN 40 430 - Dimensioni DIN 46 320**

Tipo Grigio Chiaro	P	Ø A (mm)	C (mm)	Imballo
1052007	Pg 7	15	6	100
1052009	Pg 9	19	6	100
1052011	Pg11	22	7	100
1052013	Pg13,5	25	7	100
1052016	Pg16	27	7	100
1052021	Pg21	33	9	50
1052029	Pg29	44	9	50
1052036	Pg36	55	10	20
1052042	Pg42	62	10	10
1052048	Pg48	69	12	10

Disponibili anche NERO: aggiungere N dopo il Tipo

**Caratteristiche Tecniche:**

GRADO DI PROTEZIONE :

IP 54 (EN 60529:1991 / CEI 70-1)

MATERIALE :

POLIAMMIDE 6

GRADO DI AUTOESTINGUENZA DEL MATERIALE :

CL.V0 (UL 94)

TEMPERATURA DI IMPIEGO :

-20°C ÷ +90°C (continua)

-20°C ÷ +110°C (brevi periodi)

PROVA AL FILO INCANDESCENTE (sp. 2 mm) :

960°C (EN 60695-2-1/1:1996 / CEI 89-13)

COLORE:

grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

**Resistenza del materiale agli agenti chimici:**

ACIDI FORTI - critico

ALCALI DEBOLI - critico

ALCALI FORTI - critico

IDROCARBURI - non critico

CLORURATI - critico

ALCOLI - non critico

CHETONI - non critico

**Cembre SpA**

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

Preparato da: Uff. Marketing

Data di emissione: 29/07/2009