

Di seguito i valori di rugosità **Ra** e **WT** su 3 mil (il WT è relativo all'ondulazione, che è influenzata dalla percentuale di rivestimento):

- Lunghezza di cut-off: 4 mm.
- Filtro gaussiano: 0,8 micron.

I valori ottenuti sono risultati pari a circa **Ra 2 micron** per i tessuti rivestiti in PTFE.

Il **WT**, relativo all'ondulazione, sarebbe nell'ordine di **6 micron per il 5038** e probabilmente **8–10 micron per il 5108**.

N.B.: Si precisa che la misura è stata eseguita con uno strumento **Taylor Hobson / Ametek Serie S100** con tastatore skid. I risultati sono stati generati in conformità alla norma **ASME B46.1**.